

NO.: BTC202307006

检测报告

样品名称: 线槽 (Autron504 75)

委托单位: 上海轶峰新材料股份有限公司

检测项目: 低温测试

江苏博云塑业股份有限公司测试中心



检测报告

报告编号.: BTC202307006

日期

2023.7.27

页码: 1/2

委托单位提供的样品信息如下:

样品名称: 线槽 (Autron504 75)

样品描述: 阻燃 PC/ABS

样品收到日期: 2023.7.24

样品检测周期: 2023.7.26 到 2023.7.27

检测项目和测试要求: 低温测试

测试结果:

1) 测试条件: -50°C、存放 24h

2) 测试结果:

序号	检测结果	要求	判定
01	测试后, 样品表面无脆化、变形、开裂等异常现象。	表面不得脆化、变形、开裂等其	合格
02	测试后, 样品表面无脆化、变形、开裂等异常现象。	他影响外观以及使用的因素。	合格



检测报告

报告编号.: BTC202307006

日期

2023.7.27

页码: 2 / 2

测试样品照片



测试中



测试后

检测设备

序号	设备名称	设备型号	校准日期
1	可程式恒温恒湿试验箱	QS-20121030001	2023.3.28

*****报告结束*****